

RESIDHERE® AM 145

RESINA DE COLOFÔNIA MODIFICADA COM ANIDRIDO MALEICO

RESIDHERE® AM 145 É IDEAL PARA USO EM LACAS, SELANTES E VERNIZES A BASE DE NITROCELULOSE E ESMALTES SINTÉTICOS. PROMOVE ALTO BRILHO, SECAGEM RÁPIDA, E PROMOVE O INCREMENTO DA ADESÃO.

PROPRIEDADES

Análises	UN	Especificação	Valores Típicos	Método
COR GARDNER	-	Máx. 8	6,5	ML SCDV 006
ÍNDICE DE ACIDEZ	mg KOH/g	30- 40	34	ML SCDV 001
PONTO DE AMOLECIMENTO	°C	140- 150	148	ML SCDV 002

COMPATIBILIDADE

COMPATÍVEL COM SOLVENTES AROMÁTICOS, ÉSTERES, CETONAS. INSOLÚVEL EM ÁLCOOIS.

EMBALAGEM

Tipo	Tamanho	Validade
SACO DE PAPEL KRAFT (ESCAMAS)	25 kg	12 meses

REGULAMENTAÇÕES

FDA 175.105 / FDA 175.300 / EUROPEAN REGULATION (EU) NO. 10/2011

CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto. Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. As resinas são sujeitas à oxidação gradual, algumas mais do que outras. Isso pode resultar em escurecimento e/ou pode ter um efeito adverso na solubilidade da resina em solventes orgânicos ou em sua compatibilidade com polímeros. Recomenda-se que o controle estrito do estoque seja observado em todos os momentos, cuidando para que o material mais antigo seja utilizado primeiro. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

