

RESIDHERE® AF 140

RESINA DE COLOFÔNIA MODIFICADA COM ÁCIDO FUMÁRICO

RESIDHERE® AF 140 É IDEAL PARA USO EM TINTAS FLEXOGRÁFICAS. PROMOVE FORTE ADESÃO AO SUBSTRATO, RÁPIDA SECAGEM, ALTO BRILHO E BOA DUREZA. CONTRIBUE PARA A ESTABILIDADE DA IMPRESSÃO E A QUALIDADE DO ACABAMENTO FINAL.

PROPRIEDADES

Análises	UN	Especificação	Valores Típicos	Método
COR GARDNER	-	Máx. 10	6,5	ML SCDV 006
ÍNDICE DE ACIDEZ	mg KOH/g	160- 190	172	ML SCDV 001
PONTO DE AMOLECIMENTO	°C	145- 170	160	ML SCDV 002

COMPATIBILIDADE

COMPATÍVEL COM SOLVENTES AROMÁTICOS, ÉTERES, CETONAS E ÁLCOOIS. SOLÚVEL EM SOLUÇÃO AMONIACAL. INSOLÚVEL EM HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS.

EMBALAGEM

Tipo	Tamanho	Validade
SACO DE PAPEL KRAFT (ESCAMAS)	25 kg	12 meses

REGULAMENTAÇÕES

FDA 175.105

CUIDADOS

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto. Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. As resinas são sujeitas à oxidação gradual, algumas mais do que outras. Isso pode resultar em escurecimento e/ou pode ter um efeito adverso na solubilidade da resina em solventes orgânicos ou em sua compatibilidade com polímeros. Recomenda-se que o controle estrito do estoque seja observado em todos os momentos, cuidando para que o material mais antigo seja utilizado primeiro. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.

