

## RESIDHERE® PT 25 H

RESINA DE COLOFÔNIA MODIFICADA PARA ADESIVOS ESPECIAIS.

**RESIDHERE® PT 25 H** É IDEAL PARA USO EM ADESIVOS HOT-MELT, PSA, FITAS, ETIQUETAS E SELANTES INDUSTRIAIS. OFERECE ALTO PODER DE ADESÃO, FIXAÇÃO RÁPIDA E DURÁVEL, FLEXIBILIDADE, SECAGEM RÁPIDA E ALTO BRILHO. POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA TÉRMICA E À OXIDAÇÃO.

### PROPRIEDADES

Análises	UN	Especificação	Valores Típicos	Método
COR GARDNER	-	Máx. 5	4	ML SCDV 006
ÍNDICE DE ACIDEZ	mg KOH/g	Máx. 20	15,5	ML SCDV 001
VISCOSIDADE (50°C)	mPa.s	15.000 – 40.000	25.000	ML SCDV 002

### COMPATIBILIDADE

COMPATÍVEL COM SOLVENTES ALIFÁTICOS, AROMÁTICOS, ÉSTERES, CETONAS. INSOLÚVEL EM ÁLCOOIS. COMPATÍVEL COM SBR, SBS, SIS E EVA.

### EMBALAGEM

Tipo	Tamanho	Validade
TAMBOR DE AÇO	180 kg	12 meses

### REGULAMENTAÇÕES

FDA 175.105 / FDA 175.300 / FDA 178.3870 / EUROPEAN REGULATION (EU) NO. 10/2011

### CUIDADOS

Para prevenir acidentes e impactos ambientais, por favor, verifique a FISPQ do produto. Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em larga escala. O usuário dos nossos produtos assume a responsabilidade de determinar sua adequação para uma aplicação ou formulação particular ou de determinar que os produtos ou seu uso não infringem nenhum direito de propriedade intelectual. Não assumimos qualquer responsabilidade ou garantia, expressa ou implícita, resultante do manuseio, uso e armazenamento, seja realizado de acordo com as instruções contidas neste documento, seja usado isoladamente ou em combinação com outros produtos. O comprador assume toda a responsabilidade e obrigação por perdas ou danos decorrentes do manuseio e uso de nossos produtos, seja isoladamente ou em combinação com outros produtos.

